

УСКОРИТЕЛ-Ч

Бързосвързваща смес, произведена на циментова основа

Отговаря на: BS 1881 part 4

Област на приложение:

За запушване на активни пробиви на вода или оросяване в подземни обекти на акумулационни езера, язовирни стени, резервоари, басейни, тунели, руднични шахти, сутерени, солници, подпорни стени и др.;

Най-често се използва при подготовка на основата за полагане на хидроизолационна замазка с Хидромал;

Свойства:

- Свърхбързо начало и край на свързване;
- Еднокомпонентна прахообразна смес;
- Отлична залепваща способност към бетонна основа, камък или разтвор;
- Не съдържа хлориди;

Технически характеристики:

Якост на натиск:

(EN 1015-11)

-за 1 час

6,0±2 МПа

-за 28 дни

25,0±3 МПа

Начало на свързване:

(EN 196-3)

~ 1,0 мин.

Подготовка на основата:

Отворът, който трябва да се запуши трябва да се издълбае до дълбочина минимум 15,0 мм с оформяне на грапава повърхност. Формата на отвора не бива да е "V"-образна. От основата трябва да се отстранят вички свободни и несвързани частици, и същата да е обезмаслена, обезпрашена и чиста.

Полагане:

Към Забавител-Ч се добавя чиста вода в тегловно отношение 1:0,3. Размесва се с шпакла или с ръце, като се ползват задължително защитни ръкавици, поради развиващата се топлина при хидратацията на материала, както и за защита от химически въздействия. Количеството на замеса трябва да бъде съобразено с много краткото отворено време за полагането му.

Приготвената смес веднага се вкарва в основата с шпакла, маламашка или с ръка, като се внимава да се осигури максимален контакт с основата и се задържа до началото на свързване на материала (1 мин).

При полагането на Ускорител-Ч при ниски температури, се препоръчва водата за приготвяне на разтвора предварително да се загрее (20°C). При температура на основата или на въздуха < 1°C не се препоръчва употребата на Ускорител-Ч.

Разходна норм:

Количеството необходим материал се изчислява на база на обемна маса 1,7g/cm³.

Почистване:

Инструментите и инвентара, преди свързването на разтвора се почистват с вода, а след свързването - по механичен начин.

Опаковка

В книжни торби от 5 и 30 kg.

Складиране:

В оригиналната, неотворена опаковка, в сухи места на температура от 5°C до 35°C. Срок на годност 12 месеца.

Опасност за здравето: Трябва да се избягва контакт на продукта с кожата. При инцидентен контакт, продукта веднага да се отстрани с вода и сапун. вода и сапун. Ако материалът попадне в очите, трябва веднага да се изплакнат с много вода и да се потърси медицинска помощ.

Задължително е ползването на защитни средства: ръкавици, маска, очила..

Пожар: Ускорител -Ч е незапалим материал.

Почистване и депониране: Почистването е с вода. Старата използвана опаковка да се депонира съгласно местните предписания за този тип отпадък. Препоръчват се начинът на нанасяне и нужните количества да се съобразят с условията на обекта, както и задължително ползване на подходящо оборудване и инвентар.

ADING

Вносител и дистрибутор:

АДИНГ – БЪЛГАРИЯ ЕООД

Офис: Бул.Тотлебен 89 А, София, България,
Производство и складова база: кв. Караманица 88,
Перник, България, Тел.:+359 2 955 61 06;
e-mail: factory_pernik@ading.eu; www.ading.eu

Производител:

АДИНГ АД, Скопие;
Новоселски път (ул.1409) № 11, 1060 Скопие,
Р. Македония; Тел.: + 389 2 2034 840;
e-mail: ading@ading.com.mk; www.ading.com.mk