

АНТИКОРОЗИН БР

Антикорозивен премаз во боја, за заштита на бетонски површини произведен врз база на синтетички смоли и растворувачи.

Одговара на: EN 1504-2 (како заштитен премаз), 1.3 (C) - површинска заштита од продори, метода 2.2 (C) - контрола на влага, метода 8.2(C)- зголемена отпорност.

ОБЛАСТ НА ПРИМЕНА

За завршна антикорозивна и декоративна обработка на стари, нови и репарирани бетонски површини. Се препорачува кај конструкции изложени на атмосферски влијанија, мраз, соли, како и блага хемиска агресија: АБ мостови, потпорни ѕидови, АБ фасадни елементи, силоси, индустриски објекти, фабрики, тунели, пристанишни објекти и сл.

СВОЈСТВА

- Еднокомпонентна хомогена вискозна смеса;
- Поседува одлична адхезија за подлогата;
- Го спречува процесот на карбонизација;
- Постојан е на мраз, сол, солена вода и други атмосферски влијанија;
- Отпорен на нафта и нафтени деривати;
- Водоотпорен;
- Паропропусен;
- Нетоксичен (во врзана состојба);
- УВ-стабилен;
- Бактериолошки отпорен;
- Едноставна изведба;
- Лесен за одржување.

ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ

СВОЈСТВО	МЕТОД	ДЕКЛАРИРАНА ВРЕДНОСТ
Изглед	-	Пастозна смеса во боја
Густина	EN ISO 2811-1	(1,55 – 1,65) g/cm ³
Временски период помеѓу два слоја на температура од 20 - 25 C		3-4 h
Пропустливост на водена пара	ISO 7783	Класа I, Sd < 5 m
Капиларна апсорпција	EN 1062-3	< 0,1 kg/(m ² ·h ^{0.5})
Атхезивна јакост (врска)	EN 1542	≥ 2 MPa
Термичка компатибилност (мрзнење/размрзнување со соли за одмрзнување)	EN 13687-1	≥ 2 MPa
Пропустливост на CO ₂	EN 1062-6	Sd>50m

МЕТОДОЛОГИЈА НА ИЗВЕДБА

ПОДГОТОВКА НА ПОДЛОГАТА

Антикорозин БР се наносува на подлога од бетон или цементен малтер. Подлогата треба да биде здрава, чиста, обезмастена и обеспрашена. Максималната дозволена влажност на подлогата изнесува 7%, температура на подлогата треба да е >5°C, додека амбиенталната температура треба да е во границите од 5°C до 35°C.

Бетонската подлога на која се наносува Антикорозин БР да биде стара минимум 14 дена. Доколку Антикорозин БР се наносува на бетонска подлога на која претходно има изведено премази, тогаш

Страна 1 од 3

Треба да се испита стабилноста на постоечкиот премаз и истиот треба да има јакост на атхезија $\geq 1,0$ МРа. Доколку јакоста на атхезија не задоволува, постоечките премази треба да се отстранат по механички пат или со пескарење, се до постигнување на здрава бетонска подлога која ќе овозможи постигнување на јака врска со новонанесуваните премази од Антикорозин БР. Да не се нанесува врз постоечки премази на водена основа.

Во текот на првите 24 часа по изведбата на премазот неопходно е да се заштити од врнежи, мраз, силен провев и прашина.

ВГРАДУВАЊЕ И НЕГА

Вградувањето се врши со четка или валјак во два слоја или машински со распрскување до посакуваниот изглед. Материјалот за првиот слој се разредува со додавање на 5-8% Растворувач П и се меша со бавен електричен мешач до потполна хомогенизација. За нанесување на наредните слоеви материјалот може да се разреди до 5% со Растворувач П. Временското растојание помеѓу нанесувањето на слоевите изнесува 4 часа при температура од 20°C. Секој нареден нанос се нанесува во нормален правец во однос на предходниот. При нанесување на Антикорозин БР, ретрираните површини треба да бидат заштитени од врнежи и силен провев во период до 24 часа.

Машинско нанесување:

- притисок (150 - 200) bar.

- агол на прскање: под агол од 60°-90° во однос на подлогата и на растојание од 20 – 40cm.

ПОТРОШУВАЧКА:

за еден слој: 0,25-0,30 kg/m²

за два слоја: 0,50-0,60 kg/m²

ЧИСТЕЊЕ НА АЛАТОТ И ОПРЕМАТА:

Алатот и опремата, веднаш по употребата се чистат со РАСТВОРУВАЧ П.

ПАКУВАЊЕ

Во лимени канти од 4 и 20 kg.


СКЛАДИРАЊЕ

Во оригинална, затворена амбалажа, во суви простории, на температура од 5°C до 35°C, заштитен од директно изложување на сонце и замрзнување, подалеку од извор на топлина/искри. Рок на употреба 9 месеци.

СТАНДАРДНИ БОИ

RAL 7032, RAL 9003.

СЕ ОЗНАКА :

 2032	
АДИНГ АД Скопје Новоселски пат(улица 1409)бр.11, 1060 Скопје, Северна Македонија 17 GGCE0XX/6 EN 1504-2:2004 АНТИКОРОЗИН БР Антикорозивен премаз за површинска заштита на бетон од продори и контрола на влага	
Пропустливост на водена пареа:	Класа I, Sd < 5 m
Капиларна абсорпција:	w < 0,1 kg/m²· h^{0,5}
Термичка компатибилност Дел 1: Мрзнење/ размрзнување со соли за одмрзнување	Јакоост на врската по 50 циклуси мрзнење - размрзнување ≥ 2 N/mm²
Адхезивна јакоост со pull-off тест:	≥ 2 N/mm²
Паропропустливост на CO₂:	Sd>50m
Реакција на пожар::	Еврокласа F
Опасни супстанции:	Својството не е определено

ЗАШТИТНИ ПРЕМАЗИ

Опасност по здравјето: Производот содржи реактивни состојки кои во неврзана состојба штетно влијаат на здравјето. При ракувањето задолжително е користење на заштитна опрема: ракавици, маски за очи, респираторна маска. Да се избегнува контакт на производот со кожата. При инцидентен контакт, производот веднаш да се измие со вода и сапун. Ако материјалот прсне во очи, потребно е веднаш да се исплакнат со многу вода и да се побара медицинска помош. Доколку се проголта, потребно е веднаш да се побара медицинска помош.

Пожар: Антикорозин БР И Растворувач П содржат запаливи состојки. Не треба да се во близина на отворен оган или да се пуши за време на апликацијата.

Чистење и депонирање: Неврзани остатоци од Антикорозин БР се чистат со Растворувач П. Старата искористена амбалажа потребно е да се депонира според локалните прописи и регулативи за тој тип отпад.

Препорачуваме начинот на нанесување и потребните количини да се приспособат кон условите на објектот, како и задолжителна примена на адекватна опрема. Дополнителни податоци за производот се дадени во Безбедносниот Лист.