

HIDROGLET P

Samorazlivajuća smeša za nivelisanje podnih površina (za debljinu do 5mm),
izrađena na cementnoj bazi

Odgovara prema EN 13813, CT-C30-F7

OBLAST PRIMENE

Za nivelisanje (izravnavanje) neravnina do 5mm kod podnih betonskih površina ili podnih cementnih košuljica, pre izvođenja završne podne obrade od parketa, laminata, PVC podova i guma. Namenjen za ručno i mašinsko nanošenje.

OSOBINE

- Odlična adhezija;
- jednostavna priprema;
- jednostavno izvođenje;
- samonivelirajući;
- ekonomičan;

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

OSOBI NA	METOD	DEKLARISANA VREDNOST
Izgled	-	siv prašak
Vodomaterijalni faktor W/M	-	0,20-0,25
Zapreminska gustina u svežem stanju	-	1,98-2,10g/cm ³
Čvrstoća na pritisak	EN 13892-2	> 30 Mpa
Čvrstoća na savijanje	EN 13892-2	> 7 Mpa
Adhezija za podlogu	EN 13892-8	> 1,5 MPa
Debljina jednog sloja	-	do 5mm
Otvoreno vreme za rad na temperaturi od 10°C do 30°C	-	do 30 minuta
Mehanička upotreba za laki promet na temperatura od 20°C	-	nakon 6h
Mehanička upotreba za veliki promet na temperatura od 20°C	-	nakon 7 dana
Temperatura podloge i vazduha tokom ugradnje	-	10-30°C

METODOLOGIJA IZVOĐENJA

PRIPREMA PODLOGE

Hidroplet P nanosi se na zdravu, čvrstu, čistu podlogu od betona ili cementnog maltera, sa minimalnu čvrstoću na pritisku 30MPa, bez pukotina, masnih mrlja i ostaci bitumena / katrana. Pre nanošenja smeše za nivelisanje, obavezno je nanošenje prajmera Veza-U ili ADING Betokontakt.

UGRAĐIVANJE

Hidroplet P priprema se sa vodom (za 20 kg dodaje se 4,0-5,0 l) i meša se do potpune homegenizacije. Nanošenje izvodi se ručno, nazubljenom čeličnom gletericom ili mašinom. Maksimalna debljina sloja je 5,0 mm. Nakon nanošenja materijala potrebno je istisnuti zarobljeni vazduh bodljikavim valjkom. Temperatura tokom nanošenja treba biti u granici od 10°C do 30°C. Otvoreno vreme za rad na ovoj temperaturi je 30 minuta.

POTROŠNJA

Za sloj od 1 mm (pripremljenog materijala): ~ 2.0kg/m²
Za sloj od 1 mm (suvog materijala): ~ 1,6kg/m²


PAKOVANJE

U ventil vrećama od 20kg

SKLADIŠTENJE

Skladištiti na suvom mestu, u originalnoj, zatvorenoj ambalaži. Rok upotrebe: 12 meseci.

OZNAKA ZA SERTIFIKOVANI PROIZVOD

	
ADING AD Skoplje Novoselski pat (ulica 1409) br. 11, 1060 Skoplje, Sjeverna Makedonija 19 GJCA001/2 EN 13813 CT C30 F7 HIDROGLET P Samorazlivajuća smeša za nivelisanje podnih površina (za debljinu do 5mm)	
Reakcija požara	klase A1
Oslobođenja korozivnih supstanci	CT
Vodopropusnost	Svojstvo nije utvrđeno
Propusnost vodene pare	Svojstvo nije utvrđeno
Čvrstoća pri pritisku	C30
Čvrstoća na savijanje	F7
Otpornost na habanje prema BOHME	Svojstvo nije utvrđeno
Zvučna izolacija	Svojstvo nije utvrđeno
Apsorpcija zvuka	Svojstvo nije utvrđeno
Termička otpornost	Svojstvo nije utvrđeno
Hemijska otpornost	Svojstvo nije utvrđeno

Opasnost po zdravlje: Izbegavati kontakt proizvoda sa kožom i udisanje praškastog materijala. Materijal nije toksičan, ali u slučaju kontakta, ako dođe do kontaminiranja površine kože, mesta treba odmah oprati sa puno sapuna i vode. Ako materijal dospe u oči potrebno je ispirati sa puno vode i potražiti medicinski savet/mišljenje. Za dodatne informacije, vidite u Bezbednosnom listu proizvoda.

Zapaljivost: Proizvod Hidroglet-P nije zapaljiv. Za dodatne informacije, pogledajte u Bezbednosnom listu proizvoda

Čišćenje i deponovanje: Nevezane ostatke proizvoda Hidroglet-P očistiti vodom. Staru iskorišćenu ambalažu deponirati u skladu sa lokalnim propisima i regulativima za tu vrstu otpada. Preporučujemo da se način nanošenja i potrebne količine prilagode prema uslovima objekta kao i obavezno korišćenje odgovarajuće opreme. Za dodatne informacije, pogledajte u Bezbednosnom listu proizvoda