

# OPLATIN V

*Univerzalno, emulgirano oplatno ulje*

## OBLAST PRIMENE

Za zaštitu oplate tokom izvođenja betonskih radova. Predviđen za sve vrste oplate: čelične, plastične i impregnirane drvene oplate.

## OSOBINE

- Omogućuje lako odvajanje oplate od betona;
- Ne ostavlja mrlje na betonskoj površini;
- Poboljšava kvalitet betonske površine;
- Mala potrošnja;
- Ne ispušta neugodan miris;
- Jednostavan za ručno i mašinsko nanošenje (prskanjem);
- Ekološki proizvod.

## TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

OSOBINA	METOD	DEKLARISANA VREDNOST
Izgled	-	žuta tečnost
Gustina	-	0,95-1,0g/cm <sup>3</sup>

## DOZIRANJE I PERFORMANSE

### PRIPREMA PODLOGE

Površina oplate treba biti suva, čista i bez prašine.

### UGRADNJA

Ugradnja se vrši četkom ili rasprskivanjem u sloju sa ujednačenom debeljinom po celoj površini. Ako je potrebno, materijal se može razrijediti vodom do 10%. Nanošenje u debeljim slojevima može negativno uticati na izgled betonske površine.

Nakon aplikacije Oplatin V, potrebno je ostaviti određeno vrijeme (10-20min, ovisno o temperaturi) da se boja popuno izgubi.

Betoniranje treba biti u period od 48 časova nakon aplikacije Oplatin V.

Temperatura oplate kao i ambientalna temperatura tokom ugradnje treba biti u rasponu od 0-35°C.

## POTROŠNJA

0,015-0,03kg/m<sup>2</sup>

## ČIŠĆENJE

Alat i oprema čiste se vodom, udmah nakon upotrebe.

## PAKOVANJE

Plastične kante: 5 i 20 kg

Burad: 180 kg

Kontejneri: 900 kg

## SKLADIŠTENJE

U originalnom pakovanju, na temperaturi od +5°C do +30°C, zaštićen od direktnog uticaja sunca.  
Rok upotrebe: 12 meseci.

Opasnost po zdravље: Oplatin V ne sadrži toksične materije. I pored toga, izbegavati kontakt sa kožom, očima i paziti da se ne proguta. U slučaju kontakta sa kožom ili ako dospe u oči potrebno je ispirati čistom tekućom vodom. Ukoliko se proguta, potražiti medicinsku pomoć. Za dodatne informacije, pogledajte Bezbednosni list.

Zapaljivost: Oplatin V nije zapaljiva tečnost. Za dodatne informacije, pogledajte Bezbednosni list.

Čišćenje i deponovanje: Nevezani otpad proizvoda Oplatin V očistiti vodom. Staru iskorišćenu ambalažu deponirati u skladu sa lokalnim propisima i regulativima za tu vrstu otpada. Za dodatne informacije, pogledajte Bezbednosni list.